

Werkbladen/spoelbakken

Kunststof

Kunststof is opgebouwd uit multilayer met een HPL toplaag. HPL is diverse lagen papier met een kern van in phenolhars gedrenkt nathonkraft papier.

Toplagen worden met melaminehars bewerkt om de kleur, het uiterlijk en krasvastheid te bepalen. Definitieve vorm krijgt het door zeer zware persing.

Kunststof is een geheel gesloten toplaag en heeft geen bijzonder onderhoud nodig.

Vlekbestendig:

Kunststof is vlek vast en zijn afgestemd op maximale kras en slijtvastheid. Hoe gladder het HPL hoe sneller krassen zichtbaar zijn.

Dagelijks onderhoud:

Schoonmaken met een vochtige doek met mild schoonmaakmiddel.

Vlekken reinigen:

Zeer hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met aceton of chloor, wel direct en goed naspoelen met schoon water. Sterke vervuiling bijvoorbeeld langere inwerking van koffie, thee en/of wijn, voorweken met onverdund afwasmiddel. Nooit middelen zoals Cif of staalwol of schuurspons gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen in het gebruik:

- *Gebruik pannenonderzetters voor hete pannen en ovenschalen.
- *Gebruik een snijplank voor het snijden van etenswaren.
- *Geen schuurmiddelen of staalborstels gebruiken voor het reinigen.
- *Laat de vaatwasser nooit met open deur uitdampen.
- *Veelvuldig schuiven van pannen, borden etc. kan beschadigen geven.
- *Ga nooit op het aanrechtblad zitten of staan.

Graniet

Graniet is een door een natuur gevormd stollingsgesteente. De kleur en structuur van het graniet kan per wingebied verschillen. Kleur -en structuurverschillen ten opzichte eerder geleverde delen of monsters zijn dan ook inherent aan natuursteen. Graniet is een natuurproduct waarin haarscheurtjes mineraal en/of kleurconcentraties kunnen voor komen die mogelijk op vlekken kunnen lijken. Het is mogelijk dat met name bij strijklicht putjes in het oppervlak zichtbaar kunnen zijn.

Vlekbestendig:

Vermijd het intrekken van vet, kleurstof en agressieve bijtende middelen. Dit direct met veel water verwijderen.

Dagelijks onderhoud:

Schoonmaken met een sopje van een mild schoonmaakmiddel en gebruik hier geen schuursponsje bij.

Regelmatig onderhoud:

Het blad behandelen met het meegeleverde onderhoudsproduct.

Vlekken reinigen: Bij hardnekkige vlekken witte Cif cream (zonder citroen) gebruiken en altijd naspoelen met voldoende schoon water. Ingetrokken kerrie, bietensap of rode wijn met witte Cif cream (zonder citroen) krachtig poetsen met ruwe kant schuursponsje. Met voldoende schoon water naspoelen, meerdere keren herhalen. Kalkaanslag met natuurazijn deppen en met voldoende schoon water naspoelen. Ingetrokken vet HG natuursteenolie -en vetvlekken absorbeerder volgens gebruiksaanwijzing behandelen.

Voorzorgsmaatregelen in het gebruik:

- *Sterke vervuiling direct schoonmaken.
- *Vermijd contact met sterk zure en alkalische middelen (pH-waarde <5 en >10) en extreem agressieve reinigingsmiddelen zoals metaalreinigers, ovenreinigers en gootsteenontstoppers.
- *Gebruik snijplanken voor het snijden van etenswaren.
- *Laat de vaatwasser nooit met open deur uitdampen.
- *Ga nooit op het aanrechtblad zitten of staan.

Dekton

Dekton is een geavanceerde mix van grondstoffen waaronder glas, kwarts en porselein gebruikt worden. Door een speciaal ontwikkelde techniek worden deze grondstoffen samengeperst. Hierdoor ontstaat er een zeer harde, ultra-compact en niet poreus materiaal.

Vlekbestendig:

Dekton is geheel vlekvast. Hardnekkige vlekken zoals wijn-, koffie-, stift- en roestvlekken kunnen makkelijk van het oppervlak worden verwijderd. Dekton bevat geen hars en door de extreem lage poreusheid is het bestand tegen chemische stoffen. Druppels of spatten van alledaagse huishoudelijke chemische stoffen zoals bleekmiddel, afvoerreinigers of ovenontvetters brengen geen schade toe aan Dekton.

Dagelijks onderhoud:

Schoonmaken met water en eventueel een zachte zeep.

Vlekken reinigen: Bij vet en hardnekkige vlekken witte Cif cream (zonder citroen) gebruiken en altijd naspoelen met voldoende schoon water. Kalkaanslag met natuurazijn verwijderen. Gebruik bij Dekton Gloss geen schuurmiddelen of schuursponsen.

Voorzorgsmaatregelen in het gebruik:

- *Gebruik pannenonderzetters voor hete pannen en ovenschalen.
- *Gebruik snijplanken voor het snijden van etenswaren.
- *Dekton is een materiaal dat gevoelig is voor stootschade. Wees voorzichtig met het stoten van harde voorwerpen (bijvoorbeeld pannen) tegen de randen van het blad.
- *Ga nooit op het aanrechtblad zitten of staan.

Composiet

Composiet is een industrieel vervaardigd materiaal. Het wordt gemaakt van steenachtige componenten met kwartszand, aangevuld met hars en additieven zoals kleurstof en spiegeldeeltjes. Composit is constant van kleur en structuur, door de natuurlijke basisstoffen zijn kleine kleurverschillen en kleine onevenredigheden zoals pigmentvlekjes en contraverschillen niet uit te sluiten.

Het materiaal is zeer dicht waardoor vloeistoffen nauwelijks in de steen kunnen trekken. Door de samenstelling en de eigenschappen van het materiaal is composiet zeer kras en vlekbestendig.

Dagelijks onderhoud:

Schoonmaken met een sopje van afwasmiddel of andere zachte zeep.

Vlekken reinigen:

Hardnekkige vlekken schoonmaken met een klein beetje Cif cream (zonder citroen) of natuuraazijn. Altijd naspoelen met voldoende schoon water.

Voorzorgsmaatregelen in het gebruik:

- *Verwijder sterke vervuiling zo snel mogelijk.
- *Gebruik geen impregneermiddelen of was. Door de dichte structuur van composiet trekken deze niet in de steen maar blijven er bovenop liggen.
- *Vermijd contact met sterk zure en alkalische middelen (pH-waarde <5 en >10) en extreem agressieve reinigingsmiddelen zoals metaalreinigers, ovenreinigers en gootsteenontstoppers.
- *Gebruik pannenonderzetters voor hete pannen en ovenschalen.
- *Gebruik een snijplank voor het snijden van etenswaren.
- *Laat de vaatwasser nooit met open deur uitdampen.
- *Ga nooit op het aanrechtblad zitten of staan.

Keramik

Keramik is hoofdzakelijk gemaakt van gebakken klei. Het materiaal word gebakken bij een temperatuur van 1200 graden. Hierdoor krijgt het werkblad uitzonderlijke goede eigenschappen. Keramik is constant van kleur en structuur, door de natuurlijke basisgrondstoffen zijn kleine kleurverschillen en evenredigheden niet uit te sluiten. Soms kan door invloed van strijklucht de uitstraling van het oppervlakte afwijken.

Dagelijks onderhoud:

Schoonmaken met een sopje van afwasmiddel of andere zachte zeep.

Vlekken reinigen:

Hardnekkige vlekken schoonmaken met een klein beetje Cif cream (zonder citroen) of natuuraazijn. Altijd naspoelen met voldoende schoon water.

Voorzorgsmaatregelen in het gebruik:

- *Gebruik pannenonderzetters voor hete pannen en ovenschalen.
- *Vermijd contact met sterk zure en alkalische middelen (pH-waarde <2 en >12) en extreem agressieve reinigingsmiddelen zoals metaalreinigers, ovenreinigers en gootsteenontstoppers.
- *Gebruik pannenonderzetters voor hete pannen en ovenschalen.

*Gebruik een snijplank voor het snijden van etenswaren.

*Kermiek is een materiaal dat gevoelig is voor stootschade. Wees voorzichtig met het stoten van harde voorwerpen (bijvoorbeeld pannen) tegen de randen van het blad.

*Laat de vaatwasser nooit met open deur uitdampen.

*Ga nooit op het aanrechtblad zitten of staan.

Sima core

Sima core keukenwerkbladen worden opgebouwd uit meerdere met fenolhars doordrenkte lagen kraftpapier die onder hoge druk en temperatuur zijn samengeperst; de bovenste laag is het decorpapier, dit brengt de kleur en de structuur, de kern is in de meeste gevallen zwart.. Krassen, deuken en brandplekken zijn onherstelbaar. Donkere kleuren en de wat grovere structuur vertonen eerder vervuiling en krasjes. Tevens is 'slijtage van de toppen' eerder zichtbaar.

Dagelijks onderhoud:

Schoonmaken met een sopje van afwasmiddel of andere zachte greep.

Vlekken reinigen:

Hardnekkige vlekken, bijvoorbeeld door langere inwerking van thee, koffie en wijn, voorweken met een onverdund afwasmiddel.

Terazzo

Silestone

Neolith

Marmer

Rvs

Getacore

Glas

Hout

Spoelbakken

Gekleurde spoelbakken

Bij gekleurde spoelbakken bestaat een groter risico op gebruikersschade. Hieronder verstaan wij o.a.; krassen, strepen en putjes. Dit mag niet als storend worden ervaren en kan geen reden zijn voor reclamatie.

Spoelbakken onderbouw bij composiet

Bij alle RVS spoelbakken, die onder gebouwd worden onder Royal composiet, is de standaarddikte van het werkblad 13 mm (zover leverbaar). Op verzoek kunnen we 20 mm gebruiken. Hiervoor geldt een meerprijs.

Ingelaste spoelbakken in RVS

Voor meer informatie over ingelaste spoelbakken in RVS, zie pagina [RVS](#). Overige spoelbakken zijn uitsluitend mogelijk in overleg en op aanvraag.

Spoelbakken van graniet of composiet

Spoelbakken van graniet of composiet hebben altijd haakse hoeken. Er zit in deze bakken geen afschot zodat er altijd wat water in blijft staan.

Heet water kan de spoelbak verkleuren.